Core No.	Pour No.	Mix	Cylinder ID Number	Compressive Strength [psi] 7 days	ave.	28 days	ave.	90 days	ave	Fc Ratios 7/28 days	90/28 days	Cur./28 days	Current Density	Voids	Fc	ave	Ec	Poisson
63	472	DM-5	1799	5080		5840							2.54	14.6%	7530			
			1799	4950		5570									7650			
			1800	4390		5480												
			1800	4630	4763	5200	5523			86%		137%				7590	3.30E+06	0.21
65	425	DM-5	1670	4580		5480		6560					2.57	16.9%	5990			
			1670	4630		5680		6050							6800			
			1671	3540		5310		6180										
			1671	3870	4155	5660	5533	6010	6200	75%	112%	116%				6395	2.70E+06	0.18
66	388	DM-5	1623	3340		5390		7000					2.56	15.8%	6830			
			1623	3540		5200		6830							6370			
			1624	3890		4860		6400										
			1624	4300	3768	4900	5088	5780	6503	74%	128%	130%				6600	3.10E+06	0.22
40	475	DM-5	1809	4160		4510		5750					2.57	15.8%	6100			
			1809	4000		4740		6010							6610			
			1810	3910		5870		6150							6600			
			1810	4160	4058	5650	5193	5520	5858	78%	113%	124%				6437	3.05E+06	0.22
31		SCM m*													8810			
																8810		
45		SCM m*													8310			
															8970			
																8640		
16													2.54	14.4%	8220			
															8030			
															7520			
																7923	3.90E+06	0.24
60													2.47	14.4%				
59													2.46	14.5%	7520		3.35E+06	0.25
																7520		

Average:	7366	7489	3.23E+06	0.22
Max:	8970	8810	3.90E+06	0.25
Min:	5990	6395	2.70E+06	0.18
Count:	16	8	6	6

Mortar samples - 31 & 45

DRAFT - will be updated as data becomes available

0142